

調査番号		A-d-03			
名称	紺地杏葉九曜文様金襴			貴重度～5	☆☆☆
調査年月日	2005/10/4	調査者	森克巳		銘記
製作地	日本	製作年	18世紀後半		
織名称	金襴	法量縦	30.2cm	法量横	29cm
		織耳	巾8mm畦織(片)		
形状	裂地				
用途	不明				
紋様	杏葉(タミミヨウガ)・九曜文			素材	
地色				染料・顔料	
織技法名					
染技法名					
地組織	4枚綾 1/4右上り	耳部組織	平織	耳部組織数	
地経系素材	絹糸	経系色	紺	経系染材	
経系撚		経系上撚		経系下撚	片撚Z
経系密度	74/cm	緯系素材	絹糸	緯系色	紺
緯系染材		緯系撚		緯系密度	24/cm
緯系上撚		緯系下撚	合系		
織幅	不明	織幅片耳			
地紋		地紋越仕様			
地紋組織					
地紋文丈		地紋文釜		地紋カマ数	
地紋カマ種類		地紋文把吊			
上文		上文仕様		上文組織	1/1(畦)
トジ組織	0	*裏トジ	1/1(畦)	経使用	
トジ		地搦トジ		地搦	
地総		地経使用トジ		別搦トジ	○
別搦		別地		別経使用トジ	
別搦経素材	絹	別搦経色	茶	別搦経上撚	
別搦経撚・下撚		上文文丈		上文文カマ	19.4cm
上文カマ数		上文カマ種類		上文文把吊	
絵系		胴	1挺	縫取	
素材1		色1		染材1	
撚1		上撚1		下撚1	
密度1		素材2		色2	
染材		撚2		上撚2	
下撚2		密度2		素材3	
色3		染材3		撚3	
上撚3		下撚3		密度3	
素材4		色4		染材4	
撚4		上撚4		下撚4	
密度4		素材5		色5	
染材5		撚5		上撚5	
下撚5		密度5		箔系	
種類1	箔(金)	箔系撚1		箔幅1	0.7mm
漆色1		芯系材1		箔系色1	
箔系上撚1		箔系下撚1		箔系密度1	12.5cm
種類2	45切	箔系撚2		箔幅2	
漆色2		芯系材2		箔系色2	
箔系上撚2		箔系下撚2		箔系密度2	
種類3		箔系撚3		箔幅3	
漆色3		芯系材3		箔系色3	
箔系上撚3		箔系下撚3		箔系密度3	
備考					
解説					